

IRONCAST SY 50



Distaccante



Fluido sintetico per la lubrificazione di lingottiere in colata continua

UTILIZZO

- **IRONCAST SY 50** è un fluido sintetico sviluppato per la lubrificazione di lingottiere durante il processo di colata continua.
- **IRONCAST SY 50** possiede una eccellente resistenza all'ossidazione, e non lascia residuo durante il processo di colata. Previene il contatto diretto tra l'acciaio e le pareti interne della lingottiera garantendo un flusso continuo ed un raffreddamento uniforme dall'acciaio
- **IRONCAST SY 50** permette un aumento della produttività del processo di colata continua dell'acciaio, prevenendo l'inclusione degli ossidi superficiali ed evitando la formazione di depositi solidi che potrebbero peggiorare la qualità della barra di acciaio.

VANTAGGI

- Elevato punto di infiammabilità ed autoignizione
- Eccellente resistenza all'ossidazione
- Prodotto senza ceneri per non lasciare residui
- Formazione di fumi estremamente ridotta
- Elevata qualità del prodotto finito
- Aumenta la vita in esercizio della lingottiera

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	IRONCAST SY 50
Aspetto	Visivo		Limpido
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	919.5
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	51
Viscosità a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	9.5
Infiammabilità Vaso Aperto	ISO 2792	°C	> 250

Le caratteristiche riportate non hanno valore di specifica