


# LAM ZN 22 I



**TOTAL**



**LAVORAZIONE METALLI**

**Fluido per laminazione zinco.**

## IMPIEGHI

- Fluido per la laminazione dello zinco.

## VANTAGGI

- Odore praticamente assente.
- Bassissimo tenore in zolfo.
- Aromatici praticamente assenti
- Alta infiammabilità.
- Eccezionale stabilità all'ossidazione

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITA'	LAM ZN 22 I
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/l	0,899
Colore ASTM	ASTM D 1500	-	L 3
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	22
Infiammabilità P.M.	ASTM D 93	°C	87
P.to. scorrimento	ASTM D 97	°C	- 18
Tenore in aromatici	ASTM D 2008	U.A.	0.33
Tenore in benzene	ASTM D 4367	mg/kg	<0,2
Tenore in zolfo	ASTM D 3120	mg/kg	0,3

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici