

MARTOL EV 8007 CF I



Stampaggio a freddo



Fluido da stampaggio-tranciatura-imbutitura esente da cloro evaporabile

UTILIZZO

- Il **MARTOL EV 8007 CF I** è un fluido speciale di tipo "evanescente - evaporabile" composto da basi di natura sintetica e da additivi E.P. (Estreme Pressioni) esenti da cloro..
- Il **MARTOL EV 8007 CF I** è impiegato per le operazioni severe di tranciatura fine e stampaggio di pezzi in acciaio di medio/alto spessore con geometrie anche complicate condotte su presse idrauliche.
- Non è raccomandato per le lavorazioni del rame e delle sue leghe in quanto potrebbe dare luogo a fenomeni di macchiatura.
- Il prodotto puro può essere applicato con i comuni sistemi automatici di dosaggio.

VANTAGGI

- massimo rispetto delle esigenze sanitarie degli operatori;
- pezzi lavorati discretamente asciutti grazie all'ottima evaporabilità del prodotto
- facilità di rimozione del film "non evaporabile" dai pezzi in fase di decapaggio
- superiore tenacità del velo lubrificante
- eccellenti proprietà antiadesive tra il materiale imbutito/tranciato e lo stampo
- buona protezione antiruggine dei pezzi lavorati e delle presse.

Caratteristiche tipiche

METODI DI PROVA	DETERMINAZIONI	MARTOL EV 8007 CF I
A vista	Aspetto	Limpido
ASTM D-1500	Colore	Marrone scuro
ASTM D-4052	Densità a 20 °C	Kg/l 0,920
ASTD D-445	Viscosità a 40 °C	CSt 6,58
ASTM D-93	Flash Point P.M.	°C 102
ASTM D-2783	Prova 4 Biglie - Carico di saldatura	Kg > 800

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI
- SECCHIO DA 20 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
MARTOL EV 8007 CF I
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.