

OSYRIS X 6000 I



Protettivi



Protettivo antiruggine a base di resine diluite in solvente

DESCRIZIONE

- **OSYRIS X 6000 I** è un protettivo al solvente, formulato con speciali resine, fluidificanti e solventi opportunamente scelti per conferirgli un adeguato tempo di evaporazione e la giusta viscosità.
- Dopo l'applicazione e l'evaporazione del solvente, **OSYRIS X 6000 I** lascia una pellicola dura tipo vernice, di colore chiaro, elastica e trasparente.

APPLICAZIONI

- **OSYRIS X 6000 I** grazie alla sua trasparenza è adatto alla protezione di:
 - pezzi metallici lavorati, che devono essere frequentemente manipolati prima e dopo lo stoccaggio;
 - pezzi metallici lucidati, cromati o nichelati.
- La viscosità indicativa del prodotto è di 11 sec. FORD (n.4) A 25 °C e l'infiammabilità P.M. (ASTM D 93) è di 42 °C

VANTAGGI

- Allo scopo di offrire dati comparativi fra i diversi prodotti anti-ruggine, diamo tuttavia qui di seguito i tempi di protezione indicativi per il **OSYRIS X 6000 I**:
 - all'interno in atmosfera normale: 18 mesi
 - all'esterno sotto tettoia: 6 mesi
 - all'esterno: superiore a 3 mesi
 - all'esterno in atmosfera corrosiva: 1 mese
- Il prodotto risponde al capitolato della Società Dalmine riguardante i protettivi temporanei, e viene applicato sui tubi d'acciaio prima del magazzinaggio e della spedizione, anche via mare.
- **OSYRIS X 6000 I** può essere applicato a pennello, a spruzzo o per immersione dei pezzi.
- Il prodotto, quando necessario, può essere asportato :
 - con stracci intrisi di petrolio ;
 - con solventi petroliferi o clorurati ed in particolare con i nostri solventi.

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
OSYRIS X 6000 I
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.